THE ALPHA ACE

RUST OFF

WATER-BASED COATING SOLUTION

สีกันสนิมรถยนต์ **สูตรน้ำ**



ISO 9001 : 2015

WATER BASED

SUPER HIGH GLOSS

ECO FRIENDLY

LOW VOC TECHNOLOGY

วิธีการใช้งาน

1 การเตรียมผิว

พื้นผิวใหม่ หรือพื้นผิวที่ไม่เคยเคลือบกันสนิม

- ฉีดล้างคราบสกปรกจนสะอาด
- ล้างคราบไขมันออกจนสะอาด
- ขัดสนิมออกให้หมด
- เคลือบน้ำยาหยุดการเกิดสนิม

พื้นผิวเก่า หรือพื้นผิวที่เคยเคลือบกันสนิมมาแล้ว

- ฉีดล้างคราบสกปรกจนสะอาด
- ขัดพื้นผิวเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
- ล้างคราบไขมันออกจนสะอาด
- ขัดสนิมออกให้หมด
- เคลือบน้ำยาหยุดการเกิดสนิม

2 การพ่นสีกันสนิม

- ใช้ปืนพ่นสีแรงดันต่ำ หรือ HVLP
- ขนาดหัวปืนพ่น 1.2-1.8 มม.(mm.)
- แรงดันลมที่แนะนำ 2-4 บาร์ (bar)

3 การเจือจาง

- สามารถผสมน้ำสะอาด 5-20% (แนะนำ)

ระยะเวลารอแห้ง

ระยะเวลารอแห้ง	แห้งผิวหน้า	แห้งผิว	ระยะเวลาพ่นซ้ำ	แห้งสนิท
เวลา	< 30 นาที	< 120 นาที	2-4 ชั่วโมง	> 3 วัน

ความปลอดภัย

- สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาที่ใช้งาน
- งดการสูดดมโดยตรง
- สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่าเมื่อสียังไม่แห้ง

การเก็บรักษา

- เก็บได้นาน 1 ปี นับจากวันผลิต
- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-30 องศาเซลเซียล
- ห้ามเก็บในที่ที่มีความชื้นสูง
- ปิดบรรจุภัณฑ์ให้แน่นสนิททุกครั้งหลังเปิดใช้งาน

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท เดอะ อัลฟ่า เอซ จำกัด